




RENOWOOD HYDRO OIL

Масло для террас и фасадов

- ✓ Полупрозрачное лессирующее покрытие
- ✓ Содержит противоскользящие добавки
- ✓ Защищает дерево от биологического поражения, УФ и атмосферной осадков
- ✓ Колеруется



Описание	
Свойства	<p>Водоразбавимое масло для лессирующей окраски древесины, сохраняющей видимым рисунок древесины.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Содержит водоотталкивающие и УФ-абсорбирующие материалы, что обеспечивает высокую степень защиты. ✓ Применяется как для пропитанной под давлением, так и для необработанной древесины. ✓ Создает на поверхности полупрозрачный слой с высокими декоративными свойствам. ✓ Содержит противоскользящие добавки. ✓ Покрытие не трескается и не шелушится. ✓ Допускается к применению для наружных и внутренних работ.
Назначение	<p>Подходит для обработки террас, настилов, мостков, перил, лестниц, оград, стен домов, обшивочных досок, срубов, карнизов, садовой мебели и т.п. изделий из дерева. Для предотвращения выгорания древесины, при наружных работах, использовать только заколерованный состав. Подходит для внутренних и наружных работ.</p>
Типы поверхностей под окраску	<p>Новые или очищенные деревянные пиленые и струганные поверхности.</p>
Технические характеристики	
Подготовка поверхности перед окраской	<p>Обрабатываемая деревянная поверхность должна быть сухой, влажность древесины не должна превышать 20%. Во время обработки и просушивания температура воздуха, поверхности и изделия должна быть выше +10°C, относительная влажность – ниже 80%. Тщательно очистить обрабатываемую поверхность от грязи, жира, пыли и прочего загрязнения. Неокрашенные деревянные поверхности, подвергшиеся длительной атмосферной нагрузке рекомендовано отшлифовать. Смолосодержащую древесину перед окраской отшлифовать или промыть специальным раствором. Древесину пропитанную под давлением выдержать до обработки не менее 6 месяцев. С ранее окрашенной поверхности удалить всю старую краску. Поверхности, ранее окрашенные маслом очистить щеткой с жесткой щетиной и произвести пробную окраску. Потемневшие участки древесины удалить механически щеткой с жесткой щетиной, прогнившие доски заменить. Для крепления обработанных деревянных элементов использовать оцинкованные крепежные детали. Необработанные металлические детали (шляпки гвоздей, скрепки) предварительно обработать антикоррозионным грунтом. Предварительное грунтование деревянных поверхностей грунтом Renwood Base Deer. Обработку наружных поверхностей производить так, чтобы поверхность успела высохнуть до выпадения вечерней росы. Работы не рекомендуется проводить при прямом солнечном свете, повышенной температуре. Обратите внимание на конструкционные методы защиты деревянной</p>

	поверхности – хороший дренаж, вентиляция, гидроизоляция стен с крышей. Результат применения деревозащитных составов зависит от полноценного использования конструктивных методов защиты деревянных поверхностей.
Нанесение	Перед использованием и во время работы тщательно перемешивать. Наносить на поверхность в 2 слоя. Наносить на поверхность при помощи кисти вдоль древесных волокон, не прерываясь и тщательно втирая в древесину во избежание подтеков. Для получения однородного тона состав наносить непрерывно по всей длине доски в продольном направлении, по ворсу. Невпитавшийся состав удалить с поверхности тряпкой. Обработанная поверхность может иметь разный оттенок в зависимости от пористости, цвета окрашиваемого дерева и от количества нанесенных слоев состава. Избегать нанесения краски на нагретые солнцем поверхности, при высокой (выше +30 °С) температуре воздуха, а также во время дождя и тумана без применения специальных плёночных ограждений, ограничивающих влияние атмосферных воздействий. Не рекомендуется обрабатывать поверхности только бесцветным составом, так как неколерованное средство обладает меньшей светостойкостью.
Уход за окрашенной поверхностью	Поверхность можно чистить через 4 недели после обработки, за это время она достигнет окончательной твердости и износостойкости. Для мытья поверхности использовать воду и, при необходимости, нейтральные моющие средства (рН от 6 до 8). По мере износа обновлять в 1-2 слоя.
Цвет	Бесцветный.
Колеровка	Машинная колеровка.
Расход	На однослойное покрытие: пиленая древесина – 5...10 м ² /л, струганная древесина – 8...13 м ² /л.
Разбавитель/растворитель	Вода.
Время высыхания	Не менее 4 ч при +20 °С и относительной влажности воздуха 50%. При уменьшении температуры или увеличении влажности время высыхания увеличивается.
Рабочие инструменты	Кисть, губка.
Очистка инструментов	По окончании работ промыть водой с мылом.
Состав	Масляная эмульсия, функциональные добавки, вода.
Информация	
Морозостойкость	Не является во время хранения.
Гарантийный срок хранения	3 года.
Условия хранения	Хранить в плотно закрытой таре при температуре от +5...30 °С. Беречь от мороза и прямых солнечных лучей.
Меры предосторожности	Хранить в недоступном для детей месте. При работе следовать общим правилам гигиены труда. Не употреблять пищу или напитки во время обращения с продукцией, после окончания работы вымыть руки подходящими моющими средствами.
Утилизация	Не допускать попадания в окружающую среду. Не выливать в канализацию. Ликвидировать проливы/ утечки. Упаковку, сухие обычные и опасные жидкие отходы утилизировать в соответствии с местным законодательством.
Плотность	1,03 кг/л.
Объем/масса	0,9 л – 2,7 л – 9 л – 18 л
Приведенная информация о продукте основана на результатах лабораторных исследований и практическом опыте применения продукта в зависимости от места и условий его использования. Как производитель, мы гарантируем качество продукта и предоставляем наилучшие рекомендации по его правильному использованию. Как производитель, мы не можем контролировать условия и обстоятельства транспортировки, хранения и использования нашего продукта, а также многочисленные факторы, которые влияют на его эксплуатацию. Поэтому, мы не несем ответственности за ущерб, вызванный несоблюдением инструкций по применению и транспортировке продукта или нарушением сроков и условий его хранения, а также при использовании продукта не по назначению. Производитель оставляет за собой право изменять информацию о продукте в одностороннем порядке без предварительного уведомления. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами.	